GEBRUIKSAANWIJZING

KLIMEX UNICOL - zeer flexibele lijm voor KLIMEX-steenstrips

KLIMEX UNICOL is een zeer flexibele lijm op cementbasis in C2TE S1-kwalifeit conform EN 12004 met hoge aanvangshechting en een hoog standvermogen voor KLIMEX-steenstrips op bijna alle steenachtige of minerale ondergronden (zoals pleisterwerk conform EN 998-1 CS II – IV, gipsplaten etc.) binnen en buiten.

Houdt u er alstublieft rekening mee, dat deze instructies alleen algemene informatie en aanbevelingen bevatten voor het gebruik van KLIMEX UNICOL. Ze zijn alleen ter informatie bedoeld. In geval van twijfel dient u absoluut onafhankelijk advies in te winnen bij een (plaatselijk) gediplomeerde professional met betrekking tot het gebruik en de toepassing (of installatie) van dit product. U dient de lokaal geldende bouwvoorschriften te verifiëren om er zeker van te zijn dat u dit product toepast overeenkomstig de (grond)regels van de bouwpraktijk.

VERBRUIK
1 emmer KLIMEX UNICOL (inhoud: 15 kg) is voldoende voor het aanbrengen van ca. 2,5 - 4,0 m² KLIMEX-steenstrips.

HOUDBAARHEID
12 maanden in de ongeopende originele verpakking op een koele en droge plaats tussen +5°C en +25°C .
Na het openen van de verpakking is de lijm beperkt houdbaar.

BEPERKINGEN
Verwerk de lijm alleen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. Niet geschikt voor plaatsen waar water kan doordringen en niet voor oppervlakken van kunststof, metaal, hout, teflon en bitumen.
De temperatuurbestendigheid van de lijm na het uitharden ligt tussen -35°C en +60°C.

GEBRUIK:
De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, stof- en vetvrij, vlak, droog (vochtpercentage < 4%) en vrij van loslaatmiddelen zijn.
Behandel sterk zuigende of stoffige ondergronden voor met KLIMEX Primer en neem de daarvoor voorgeschreven droogtijd in acht. U dient ondergronden met onvoldoende draagkracht absoluut te verwijderen.

Vermeng de lijm (15 kg) in een schone bouwemmer met 4,2 liter - koud, helder en schoon - water tot een homogeen mengsel zonder klonten en roer na een wachttijd van ca. 5 minuten nogmaals door. Verwerkingstijd: ca. 4 - 5 uur bij +20°C.

Breng de lijm met een 6x6- of 8x8-lijmkam op de ondergrond aan.

Bij buitentoepassingen en het aanbrengen van KlimexUltraStrong (keramiek) wordt dringend aanbevolen de lijm ook op de achterkant van de steenstrips aan te brengen.

De steenstrips dienen met een schuivende beweging vol in de lijmlaag gedrukt te worden.
Neemt u alstublieft een huidvormingstijd van de lijmlaag in acht van ca. 25 minuten bij +20°C.

! Uitzondering: Bij gipsproducten brengt u de lijm alleen aan op de achterkant van het product en eventueel ook op de ondergrond. Breng de steenstrips met een schuivende beweging aan.

Bij steenstrips met een voeg, wordt het gebruik van afstandhouders aanbevolen.

Tijdens de uithardingsfase van de lijm moet u de gelijmde oppervlakken beschermen tegen vocht, vorst, tocht en felle zon.

De voegen kunnen na 24 uur worden opgevuld met KLIMEX Joint-voegmortel.

Verwijder lijmresten direct met voldoende water. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

info@wallsupply.com – www.wallsupply.com

Klimex International BV, PB 70 – 6130 AB Sittard, Nederland